



RC-010

(SHN-2)

Spherical support

STANDARD TY

2163-028-1464-
2004

PK-010

(ШН-2)

Носитель сферический

APPLICATION

High-strength support medium for catalysts with a wide process temperature range from 550°C with possible temporary temperature overloads to 800°C. Resistant to cyclic thermal loading under conditions of high humidity and presence of condensed moisture

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокопрочный носитель для катализаторов с широким температурным интервалом рабочих температур до 550°C, возможны временные перегревы до 800°C. Обладает устойчивостью к циклическим термическим нагрузкам в условиях высокой влажности и наличию капельной влаги.

SPECIFICATIONS

Form - factor
Support media
Diameter, mm
Bulk density, kg/dm³
Specific surface, m²/g
Abrasion strength, %, no less than

Ball-shaped granules
Al₂O₃
3,5 – 5,0
0,8 – 1,0
90 – 130
95

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид
Носитель
Диаметр, мм
Насыпная плотность, кг/дм³
Удельная поверхность, м²/г
Прочность гранул к истиранию, %, не менее